

TKW **SBQ TYPE** STENCIL FILM

簡單的設備與簡短的作業流程，就能完成高品質的製版，一次性解決精密製版的所有煩惱。

水貼附、乳劑貼附均可的兩用型、也推薦使用於CTS製版

▶ 特長

- 乳劑貼附、水貼附均適用，製版更加容易。
- 膜厚穩定且表面RZ值非常低，印刷性非常優良。
- 高感度，高解析性，可長期保存，容易使用。
- 耐溶劑性佳，CTS、PCB、圖像、一般印刷均適用。
- 使用KBS-686或KBS-691作為貼附乳劑。建議添加隨附的DIAZO(0.5g~2g)，其解析性和耐刷性將會提升。但添加完後，乳劑的使用效期將會縮短，請多加注意。

▶ 貼附方法

使用乳劑進行菲林貼附

- 使用KBS-686或KBS-691為貼附乳劑(事前將感光劑添加，攪拌後進行過濾、脫泡處理)
- 貼附乳劑的塗佈(印刷面1次)→(刮刀面1次)→在印刷面貼附菲林
- 貼附時，注意靜電及異物的發生情況。(※菲林貼附的壓著力道過大也是發生不良的原因)

使用水進行菲林貼附

- 首先使用清潔劑對網布進行脫脂清洗。
- 兩面皆用水仔細進行沖洗。
- 除水完畢之後，使用空的刮槽進行菲林的貼附。
- 用刮槽的前端進行2-3次的貼附。
- 貼附時，注意靜電及異物的發生情況。(※菲林貼附的壓著力道過大也是發生不良的原因)

▶ 製造規格

菲林型號	TKW(SBQ Type)
乳劑膜厚	15、20、22、25
卷幅	640mm、1000mm
單張尺寸	200x200mm~1000x1000mm

- 乳劑厚度及單張尺寸可依需求洽談客製。

